



# protection

**stain** protection

## **IMPORTANTE**

PER LA POSA DEI MATERIALI PETRA ANTIQUA CONSIGLIA DI SEGUIRE LE INDICAZIONI DELLE NORMATIVE UNI.

I PRODOTTI "MAPEI" SONO ECOSOSTENIBILI E PRODOTTI DALLA MAPEI S.P.A.  
INFORMAZIONI E ASSISTENZA SU [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

I PRODOTTI "FILA" SONO ECOSOSTENIBILI E PRODOTTI DALLA FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.  
INFORMAZIONI E ASSISTENZA SU [www.filasolutions.com](http://www.filasolutions.com)

NEI CASI DI POSA IN AMBIENTI UMIDI, INTERNO DOCCIA, PISCINE, SPA ED ESTERNI, PER ULTERIORI INFORMAZIONI  
CONSIGLIAMO DI CONTATTARE L'ASSISTENZA TECNICA FILA ALL'INDIRIZZO EMAIL:  
[assistentatecnica@filasolutions.com](mailto:assistentatecnica@filasolutions.com)

## **IMPORTANT**

FOR THE LAYING OF MATERIALS PETRA ANTIQUA RECOMMENDS TO FOLLOW THE INDICATIONS OF THE UNI STANDARDS.

"MAPEI" PRODUCTS ARE ECO-SUSTAINABLE AND PRODUCTS BY MAPEI S.P.A.  
INFORMATION AND SUPPORT ON [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

"FILA" PRODUCTS ARE ECO-SUSTAINABLE AND PRODUCED BY FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.  
INFORMATION AND SUPPORT ON [www.filasolutions.com](http://www.filasolutions.com)

IN CASES OF LAYING IN WET ENVIRONMENTS, INSIDE SHOWER, SWIMMING POOLS, SPA AND OUTDOOR, FOR FURTHER  
INFORMATION WE RECOMMEND CONTACTING FILA TECHNICAL ASSISTANCE AT THE EMAIL ADDRESS:

ENGLISH [technicalassistance@filasolutions.com](mailto:technicalassistance@filasolutions.com)

FRANÇAIS [support.technique@filasolutions.com](mailto:support.technique@filasolutions.com)

DEUTSCH [technik@filasolutions.com](mailto:technik@filasolutions.com)

---



# HEDONISM

POSA E TRATTAMENTO / LAYING AND TREATMENT / POSE ET TRAITEMENT  
VERLEGUNG UND BEHANDLUNG / INSTALACIÓN Y TRATAMIENTO / УКЛАДКА И УХОД ЗА МАТЕРИАЛОМ

SUGGERIMENTI PER LA POSA E IL TRATTAMENTO - LAYING AND TREATMENT ADVICES

**Superfici interne**  
Indoor surfaces  
Surfaces internes  
Innenbereich  
Superficies interiores  
внутренние поверхности

HEDONISM
<b>INTERNO: EFFETTO OPACO</b> <i>INDOOR: MATTE EFFECT WITHOUT COLOUR VARIATION</i>

## POSA - LAYING

PRE-TRATTAMENTO (PRIMA DELLA POSA) AMBIENTI UMIDI <i>PRE-TREATMENT (BEFORE LAYING) WET ENVIRONMENTS</i>	AMBIENTI UMIDI - <i>WET ENVIRONMENTS</i> FILA PW10 (TRATTARE IL LATO POSA - <i>TREAT THE BACK OF THE TILE</i> )
COLLE - <i>GLUES</i>	MAPEI GRANIRAPID, MAPEI ELASTORAPID
PRE-TRATTAMENTO (PRIMA DELLA STUCCATURA) <i>PRE-TREATMENT (BEFORE GROUTING)</i>	PRODOTTO FORNITO GIÀ PRE-TRATTATO CON FILA W68 <i>SUPPLIED ALREADY PRE-TREATED WITH FILA W68</i>
RIEMPITIVI PER FUGHE <i>GROUTS</i>	MAPEI ULTRACOLOR PLUS
LAVAGGIO <i>WASHING</i>	FILA CLEANER PRO OR FILA PS87 PRO
PROTEZIONE <i>PROTECTION</i>	FILA W68

## MANUTENZIONE ORDINARIA - *ORDINARY MAINTENANCE*

PULIZIA DELICATA <i>GENTLY CLEANING</i>	FILA CLEANER PRO + FILA W68
--	-----------------------------

### NOTE

I DATI RIPORTATI NELLA TABELLA SONO INDICATIVI. PETRA ANTIQUA SRL NON RISponderà IN ALCUN MODO A RECLAMI O CONTESTAZIONI RIGUARDANTI TALI DATI.  
PETRA ANTIQUA PER LA POSA E IL TRATTAMENTO CONSIGLIA DI RIVOLGERSI A PERSONALE SPECIALIZZATO.  
PRODOTTI "MAPEI": INFORMAZIONI E ASSISTENZA SU [www.mapei.com](http://www.mapei.com) - PRODOTTI "FILA": INFORMAZIONI E ASSISTENZA SU [www.filasolutions.com](http://www.filasolutions.com)

### NOTES

THESE DATA ARE INDICATIVE. PETRA ANTIQUA SRL WILL NOT BE RESPONSIBLE OF CLAIMS RELATED TO ABOVE DATA.  
PETRA ANTIQUA FOR THE LAYING AND TREATMENT RECOMMENDS YOU TO CONTACT SPECIALIZED STAFF.  
"MAPEI" PRODUCTS: INFORMATION AND SUPPORT ON [www.mapei.com](http://www.mapei.com) - "FILA" PRODUCTS: INFORMATION AND SUPPORT ON [www.filasolutions.com](http://www.filasolutions.com)

## AMBIENTI UMIDI WET ENVIRONMENTS

### PRIMA DELLA POSA BEFORE LAYING



a superficie asciutta  
on dry surface

#### Fila PW10

No diluizione: pronto all'uso.  
Trattare il lato posa.  
Impedisce la risalita di inquinanti  
dal substrato verso la superficie del  
materiale (sali, tannino, sostanze  
ferrose, etc.) evitando la formazione  
di aloni e/o macchie.

*Ready to use, no dilution necessary.  
Treat the back of the tile.  
Prevents mineral deposits from rising  
through the substrate and sides to  
the material surface.*

## PRETRATTATO PRE-TREATED

### ANTIMACCHIA EFFETTO NATURALE NATURAL EFFECT STAINS PROTECTOR



#### Fila W68

## LAVAGGIO WASH

### DOPO POSA AFTER LAYING



#### Fila Cleaner pro diluito 1:20 diluted 1:20

## MANUTENZIONE MAINTENANCE

### ORDINARIA ORDINARY



#### Fila Cleaner pro diluito 1:200 diluted 1:200

#### Fila W68 puro: 1 mano pure: 1 coat



## PULIZIA E TRATTAMENTO DOPO LA POSA

CLEANING AND TREATMENT AFTER THE LAYING / NETTOYANCE ET TRAITEMENT APRÈS LA POSE /  
REINIGUNG UND BEHANDLUNG NACH DER INSTALLATION / LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN /  
ОЧИСТКА И ОБРАБОТКА ПОСЛЕ УКЛАДКИ

### HEDONISM

**IL MATERIALE DELLA LINEA HEDONISM VIENE FORNITO PRETRATTATO CON IL PRODOTTO CON FILA W68.**

**LAVAGGIO DOPO POSA:** PER IL LAVAGGIO DOPO POSA SI PUÒ IMPIEGARE IL DETERGENTE NEUTRO FILA CLEANER PRO OPPURE, SE IL GRADO DI SPORCO LO RICHIEDE, IL DETERGENTE ALCALINO FILA PS87 PRO. PRODOTTO: FILA CLEANER PRO DILUITO 1:20 IN ACQUA OPPURE FILA PS87 PRO DILUITO 1:10 RESA: 3-5 L PER 100 M<sup>2</sup>. PROCEDURA: DOPO AVER PULITO LA SUPERFICIE, STENDERE LA SOLUZIONE DI DETERGENTE. QUINDI INTERVENIRE CON STRACCIO. RACCOGLIERE IL RESIDUO CON ASPIRALIQUIDI O STRACCIO; INFINE, RISCIAQUARE ACCURATAMENTE CON ACQUA, RACCOGLIENDO NUOVAMENTE IL RESIDUO.

**TRATTAMENTI SPECIFICI:** PER PROTEGGERE LA SUPERFICIE DA UNA FACILE SPORCABILITÀ DA TRAFFICO E DA MACCHIE DI NATURA OLEOSA E ACQUOSA, SI CONSIGLIA L'APPLICAZIONE DI UN PRODOTTO ANTIMACCHIA COME FILA W68, SEGUITO DAL PROTETTIVO ANTISPORCO FILA STOP DIRT E DA UNA CERA DI FINITURA COME FILA MATT. PRODOTTO: FILA W68, APPLICATO PURO; FILA STOP DIRT; FILA MATT. RESA: FILA W68: 5 L PER 100 M<sup>2</sup> FILA STOP DIRT. FILA MATT: 3-4 L PER 100 M<sup>2</sup> PER MANO. PROCEDURA: A SUPERFICIE PERFETTAMENTE ASCIUTTA STENDERE, IN MODO UNIFORME CON PENNELLESA, UNA MANO DI FILA W68. ATTENDERE ALMENO QUATTRO ORE E PROCEDERE CON LA STESURA DI UNA MANO DI FILA STOP DIRT. AD ASCIUGATURA (DOPO DUE ORE) PASSARE LA CERA DI FINITURA FILA MATT. N.B: SI CONSIGLIA DI AGGIUNGERE UN BICCHIERE D'ACQUA PER OGNI LITRO DI FILA MATT PER RENDERE LA CERA PIÙ FLUIDA.

**TRATTAMENTI SPECIFICI BLAZE:** PROTEZIONE ANTIMACCHIA: PER PROTEGGERE LA SUPERFICIE DA MACCHIE DI NATURA OLEOSA E ACQUOSA SI CONSIGLIA L'APPLICAZIONE DI UN PRODOTTO ANTIMACCHIA COME FILA FOB EXTREME, SEGUITO DAL PROTETTIVO ANTISPORCO FILA STOP DIRT E DA UNA CERA DI FINITURA COME FILA MATT. PRODOTTO: FILA FOB EXTREME, APPLICATO PURO; FILA STOP DIRT; FILA MATT. RESA: FILA FOB EXTREME: 5 L PER 100 M<sup>2</sup>. FILA STOP DIRT; FILA MATT: 3-4 L PER 100 M<sup>2</sup> PER MANO. PROCEDURA: A SUPERFICIE PERFETTAMENTE ASCIUTTA STENDERE, IN MODO UNIFORME CON PENNELLESA, UNA MANO DI FILA FOB EXTREME. ATTENDERE ALMENO VENTQUATTRO ORE E PROCEDERE CON LA STESURA DI UNA MANO DI FILA STOP DIRT. AD ASCIUGATURA (DOPO DUE ORE) PASSARE LA CERA DI FINITURA FILA MATT. N.B: SI CONSIGLIA DI AGGIUNGERE UN BICCHIERE D'ACQUA PER OGNI LITRO DI FILA MATT PER RENDERE LA CERA PIÙ FLUIDA.

**THE MATERIAL OF THE HEDONISM IS SUPPLIED PRE-TREATED WITH FILA W68.**

**WASHING AFTER LAYING:** TO WASH THE TILES AFTER LAYING THEM YOU CAN USE FILA CLEANER PRO NEUTRAL DETERGENT OR, IF THEY ARE SO DIRTY AS TO REQUIRE IT, FILA PS87 PRO ALKALINE DETERGENT. PRODUCT: FILA CLEANER PRO DILUTED 1:20 IN WATER OF FILA PS87 PRO DILUTED 1:10. YIELD: 3-5 L PER 100 M<sup>2</sup>. PROCEDURE: AFTER CLEANING THE SURFACE, APPLY THE SOLUTION OF DETERGENT. THEN SPREAD IT WITH A CLOTH. COLLECT THE RESIDUE WITH A WET-AND-DRY VACUM CLEANER OR CLOTH; THEN RINSE ACCURATELY WITH WATER, COLLECTING ALL THE RESIDUE AGAIN.

**SPECIFIC TREATMENTS:** ANTI-STAIN PROTECTION: TO PROTECT THE SURFACE FROM TRAFFIC DIRT AND STAINS CAUSED BY OIL OR WATER IT IS RECOMMENDED TO APPLY A STAIN-REPELLENT PRODUCT SUCH AS FILA W68, FOLLOWED BY THE DIRT-REPELLENT PROTECTIVE PRODUCT FILA STOP DIRT AND A FINISHING WAX SUCH AS FILA MATT. PRODUCTS: FILA W68, APPLIED UNDILUTED; FILA STOP DIRT; FILA MATT. YIELD: FILA W68: 5 L PER 100 M<sup>2</sup> FILA STOP DIRT. FILA MATT: 3-4 L PER 100 M<sup>2</sup> PER COAT. PROCEDURE: WHEN THE SURFACE IS PERFECTLY DRY, EVENLY APPLY A COAT OF FILA W68 WITH A BRUSH. WAIT AT LEAST FOUR HOURS AND THEN APPLY A COAT OF FILA STOP DIRT. WHEN THIS IS DRY (AFTER TWO HOURS), APPLY THE FINISHING WAX FILA MATT. N.B: IT IS RECOMMENDED TO ADD ONE GLASS OF WATER FOR EACH LITRE OF FILA MATT TO MAKE THE WAX MORE FLUID.

**SPECIFIC TREATMENTS BLAZE:** ANTI-STAIN PROTECTION: TO PROTECT THE SURFACE FROM STAINS CAUSED BY OIL OR WATER IT IS RECOMMENDED TO APPLY A STAIN-REPELLENT PRODUCT SUCH AS FILA FOB EXTREME, FOLLOWED BY THE DIRT-REPELLENT PROTECTIVE PRODUCT FILA STOP DIRT AND A FINISHING WAX SUCH AS FILA MATT. PRODUCTS: FILA FOB EXTREME, APPLIED UNDILUTED; FILA STOP DIRT; FILA MATT. YIELD: FILA FOB EXTREME: 5 L PER 100 M<sup>2</sup>. FILA STOP DIRT ; FILA MATT : 3-4 L PER 100 M<sup>2</sup> PER COAT. PROCEDURE: WHEN THE SURFACE IS PERFECTLY DRY, EVENLY APPLY A COAT OF FILA FOB EXTREME WITH A BRUSH. WAIT AT LEAST TWENTY-FOUR HOURS AND THEN APPLY A COAT OF FILA STOP DIRT. WHEN THIS IS DRY (AFTER TWO HOURS), APPLY THE FINISHING WAX FILA MATT. N.B: IT IS RECOMMENDED TO ADD ONE GLASS OF WATER FOR EACH LITRE OF FILA MATT TO MAKE THE WAX MORE FLUID.

**LE MATERIEL DE LA COLLECTION HEDONISM EST FOURNI PRE-TRAITÉ AVEC FILA W68.**

**LAVAGE APRÈS LA POSE:** POUR LE LAVAGE APRÈS LA POSE, ON PEUT UTILISER LE DÉTERGENT NEUTRE FILA CLEANER PRO OU, SI LE DEGRÉ DE SALISSURE LE NÉCESSITE, LE DÉTERGENT ALCALIN FILA PS87 PRO. PRODUIT : FILA CLEANER PRO DILUÉ 1:20 DANS DE L'EAU OU FILA PS87 PRO, DILUÉ 1:10. RENDEMENT : 3-5 L / 100 M<sup>2</sup>. MODE D'EMPLOI: APRÈS AVOIR NETTOYÉ LA SURFACE, APPLIQUER LA SOLUTION DE DÉTERGENT PUIS PASSER LA SERPILLIÈRE. ÉLIMINER LES RÉSIDUS AVEC UN ASPIRATEUR DE LIQUIDES OU UNE SERPILLIÈRE; ENFIN, RINCER SOIGNEUSEMENT AVEC DE L'EAU, EN ÉLIMINANT TOUT RÉSIDU.

**TRAITEMENTS SPÉCIFIQUES:** PROTECTION ANTITACHE: POUR PROTÉGER LA SURFACE CONTRE LES TACHES DE NATURE HUILEUSE ET AQUEUSE ET EMPÊCHER QUE LE TRAFIC LA SALISSE FACILEMENT, IL EST CONSEILLÉ D'APPLIQUER UN PRODUIT ANTITACHE (FILA W68), PUIS UN PROTECTEUR ANTISALISSURES (FILA STOP DIRT) ET ENFIN UNE CIRE DE FINITION (FILA MATT). PRODUITS: FILAW68, APPLIQUÉ PUR ; FILA STOP DIRT ; FILA MATT. RENDEMENT: FILA W68 : 5 L / 100 M<sup>2</sup>. FILA STOP DIRT ; FILA MATT: 3-4 L / 100 M<sup>2</sup> PAR COUCHE. MODE D'EMPLOI: SUR LA SURFACE PARFAITEMENT SÈCHE, APPLIQUER DE FAÇON UNIFORME, À LA BROSSE, UNE COUCHE DE FILAW68. ATTENDRE AU MOINS QUATRE HEURES, PUIS PROCÉDER À L'APPLICATION D'UNE COUCHE DE FILA STOP DIRT. APRÈS SÉCHAGE (DEUX HEURES), PASSER LA CIRE DE FINITION FILA MATT. N.B.: IL EST CONSEILLÉ D'AJOUTER UN VERRE D'EAU POUR CHAQUE LITRE DE FILA MATT, DE FAÇON À RENDRE LA CIRE PLUS FLUIDE.

**TRAITEMENTS SPÉCIFIQUES BLAZE:** PROTECTION ANTITACHE: POUR PROTÉGER LA SURFACE CONTRE LES TACHES DE NATURE HUILEUSE ET AQUEUSE, IL EST CONSEILLÉ D'APPLIQUER UN PRODUIT ANTITACHE (FILA FOB EXTREME), PUIS UN PROTECTEUR ANTISALISSURES (FILA STOP DIRT) ET ENFIN UNE CIRE DE FINITION (FILA MATT). PRODUITS: FILA FOB EXTREME, APPLIQUÉ PUR; FILA STOP DIRT; FILA MATT. RENDEMENT: FILA FOB EXTREME : 5 L / 100 M<sup>2</sup>. FILA STOP DIRT; FILA MATT: 3-4 L / 100 M<sup>2</sup> PAR COUCHE. MODE D'EMPLOI: SUR LA SURFACE PARFAITEMENT SÈCHE, APPLIQUER DE FAÇON UNIFORME, À LA BROSSE, UNE COUCHE DE FILA FOB EXTREME. ATTENDRE AU MOINS VINGT-QUATRE HEURES, PUIS PROCÉDER À L'APPLICATION D'UNE COUCHE DE FILA STOP DIRT. APRÈS SÉCHAGE (DEUX HEURES), PASSER LA CIRE DE FINITION FILA MATT. N.B.: IL EST CONSEILLÉ D'AJOUTER UN VERRE D'EAU POUR CHAQUE LITRE DE FILA MATT, DE FAÇON À RENDRE LA CIRE PLUS FLUIDE.





# PULIZIA E TRATTAMENTO DOPO LA POSA

CLEANING AND TREATMENT AFTER THE LAYING / NETTOYANCE ET TRAITEMENT APRÈS LA POSE /  
REINIGUNG UND BEHANDLUNG NACH DER INSTALLATION / LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN /  
ОЧИСТКА И ОБРАБОТКА ПОСЛЕ УКЛАДКИ

## HEDONISM

**DAS MATERIAL VON HEDONISM IST MIT DEM FILA W68 PRODUKT VORBEHANDELT.**

**SPÜLEN NACH DER VERLEGUNG:** ZUM SPÜLEN NACH DER VERLEGUNG KANN MAN DEN NEUTRALREINIGER FILA CLEANER PRO ODER, BEI HARTNÄCKIGEM SCHMUTZ, DEN REINIGER AUF ALKALISCHER BASIS FILA PS87 PRO VERWENDEN. PRODUKT: FILA CLEANER PRO VERDÜNNT 1:20 IN WASSER ODER FILA PS87 PRO VERDÜNNT 1:10. ERGIEBIGKEIT: 3-5 L JE 100 M<sup>2</sup>. VORGEHENSWEISE: NACH REINIGEN DER OBERFLÄCHE WIRD DIE REINIGUNGSLÖSUNG AUFGETRAGEN UND MIT EINEM LAPPEN BEARBEITET. DEN REST MIT EINEM WASSERABSAUGMASCHINE ODER LAPPEN AUFSAMMELN. ZUM SCHLUSS SORGFÄLTIG MIT WASSER NACHSPÜLEN UND DIE RESTE ENDGÜLTIG ENTFERNEN.

**SPEZIFISCHE BEHANDLUNGEN:** FLECKENSCHUTZ: UM DIE OBERFLÄCHE VOR RASCHER VERSCHMUTZUNG DURCH DIE BENUTZUNG UND VOR ÖL- ODER WASSERFLECKEN ZU SCHÜTZEN, EMPFEHLEN WIR DAS AUFTRAGEN EINES FLECKENSCHUTZMITTELS WIE FILA W68, GEFOLGT VOM SCHMUTZSCHUTZMITTEL FILA STOP DIRT UND POLIERWACHS FILA MATT. PRODUKTE: FILA W68, UNVERDÜNNT AUFTRAGEN; FILA STOP DIRT; FILA MATT. ERGIEBIGKEIT: FILA W68: 5 L JE 100 M<sup>2</sup> FILA STOP DIRT. FILA MATT: 3-4 L JE 100 M<sup>2</sup> PRO ANWENDUNG. VORGEHENSWEISE: MIT EINEM FLACHPINSEL EINE SCHICHT FILA W68 GLEICHMÄSSIG AUF DIE PERFEKT TROCKENE OBERFLÄCHE AUFTRAGEN. MINDESTENS 24 STUNDEN WARTEN UND SODANN EINE SCHICHT FILA STOP DIRT AUFTRAGEN. NACH ERFOLGTER TROCKNUNG (ETWA NACH 2 STUNDEN), DAS WACHS FILA MATT ZUR FERTIGBEHANDLUNG AUFTRAGEN. ANMERKUNG: UM DAS WACHS FLÜSSIGER ZU MACHEN, IST DIE BEIGABE VON EINEM GLAS WASSER JE LITER RATSAM.

**SPEZIFISCHE BEHANDLUNGEN BLAZE:** FLECKENSCHUTZ: UM DIE OBERFLÄCHE VOR ÖL- ODER WASSERFLECKEN ZU SCHÜTZEN, EMPFEHLEN WIR DAS AUFTRAGEN EINES FLECKENSCHUTZMITTEL WIE FILA FOB EXTREME, GEFOLGT VOM SCHMUTZSCHUTZMITTEL FILA STOP DIRT UND POLIERWACHS FILA MATT. PRODUKTE: FILA FOB EXTREME, UNVERDÜNNT AUFTRAGEN; FILA STOP DIRT; FILA MATT. ERGIEBIGKEIT: FILA FOB EXTREME: 5 L JE 100 M<sup>2</sup>. FILA STOP DIRT ; FILA MATT : 3-4 L JE 100 M<sup>2</sup> PRO ANWENDUNG. VORGEHENSWEISE: MIT EINEM FLACHPINSEL EINE SCHICHT FILA FOB EXTREME GLEICHMÄSSIG AUF DIE PERFEKT TROCKENE OBERFLÄCHE AUFTRAGEN. MINDESTENS 24 STUNDEN WARTEN UND SODANN EINE SCHICHT FILA STOP DIRT AUFTRAGEN. NACH ERFOLGTER TROCKNUNG (ETWA NACH 2 STUNDEN), DAS WACHS FILA MATT ZUR FERTIGBEHANDLUNG AUFTRAGEN. ANMERKUNG: UM DAS WACHS FLÜSSIGER ZU MACHEN, IST DIE BEIGABE VON EINEM GLAS WASSER JE LITER RATSAM.

**EL MATERIAL DE LA COLECCIÓN HEDONISM VIENE PRE-TRATADO CON EL PRODUCTO FILA W68.**

**LAVADO DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN:** PARA EL LAVADO DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN SE PUEDE UTILIZAR EL DETERGENTE NEUTRO FILA CLEANER PRO O, SI EL GRADO DE SUCIEDAD LO REQUIERE, EL DETERGENTE ALCALINO FILA PS87 PRO.

PRODUCTO: FILA CLEANER PRO DILUIDO 1:20 EN AGUA O FILA PS87 PRO DILUIDO 1:10. RENDIMIENTO: 3-5 L POR 100 M<sup>2</sup>. PROCEDIMIENTO: TRAS HABER LIMPIADO LA SUPERFICIE, EXTENDER LA SOLUCIÓN DE DETERGENTE. LUEGO INTERVENIR CON UN TRAPO. RECOGER EL RESIDUO CON UN ASPIRADOR DE LÍQUIDOS O UN TRAPO; POR ÚLTIMO, ACLARAR CON CUIDADO CON AGUA Y VOLVER A RECOGER EL RESIDUO.

**TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS:** PROTECCIÓN ANTIMANCHAS: PARA PROTEGER LA SUPERFICIE CONTRA LA SUCIEDAD QUE EL TRÁFICO PUEDE FÁCILMENTE CAUSAR Y LAS MANCHAS DE NATURALEZA ACEITOSA Y ACUOSA, SE ACONSEJA APLICAR UN PRODUCTO ANTIMANCHAS COMO FILA W68, SEGUIDO DEL PRODUCTO DE PROTECCIÓN ANTISUCIEDAD FILA STOP DIRT Y DE UNA CERA DE ACABADO COMO FILA MATT. PRODUCTOS: FILA W68, QUE SE APLICA PURO; FILA STOP DIRT; FILA MATT. RENDIMIENTO: FILA W68: 5 L POR 100 M<sup>2</sup> FILA STOP DIRT . FILA MATT : 3-4 L POR 100 M<sup>2</sup> EN CADA MANO. PROCEDIMIENTO: CUANDO LA SUPERFICIE SE HAYA SECADO PERFECTAMENTE EXTENDER, DE MODO UNIFORME CON UNA BROCHA, UNA MANO DE FILA W68. ESPERAR POR LO MENOS CUATRO HORAS Y EXTENDER UNA MANO DE FILA STOP DIRT. CUANDO SE HAYA SECADO (DESPUÉS DE DOS HORAS) APLICAR LA CERA DE ACABADO FILA MATT. N.B.: SE ACONSEJA AÑADIR UN VASO DE AGUA POR CADA LITRO DE FILA MATT PARA FLUIDIFICAR LA CERA.

**TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS BLAZE:** PROTECCIÓN ANTIMANCHAS: PARA PROTEGER LA SUPERFICIE CONTRA LAS MANCHAS DE NATURALEZA ACEITOSA Y ACUOSA SE ACONSEJA APLICAR UN PRODUCTO ANTIMANCHAS COMO FILA FOB EXTREME, SEGUIDO DEL PRODUCTO DE PROTECCIÓN ANTISUCIEDAD FILA STOP DIRT Y DE UNA CERA DE ACABADO COMO FILA MATT. PRODUCTOS: FILA FOB EXTREME, QUE SE APLICA PURO; FILA STOP DIRT; FILA MATT. RENDIMIENTO: FILA FOB EXTREME: 5 L POR 100 M<sup>2</sup>. FILA STOP DIRT; FILA MATT: 3-4 L POR 100 M<sup>2</sup> EN CADA MANO. PROCEDIMIENTO: CUANDO LA SUPERFICIE SE HAYA SECADO PERFECTAMENTE EXTENDER, DE MODO UNIFORME CON UNA BROCHA, UNA MANO DE FILA FOB EXTREME. ESPERAR POR LO MENOS VEINTICUATRO HORAS Y EXTENDER UNA MANO DE FILA STOP DIRT. CUANDO SE HAYA SECADO (DESPUÉS DE DOS HORAS), APLICAR LA CERA DE ACABADO FILA MATT. N.B.: SE ACONSEJA AÑADIR UN VASO DE AGUA POR CADA LITRO DE FILA MATT PARA FLUIDIFICAR LA CERA.

**МАТЕРИАЛ ЛИНИИ HEDONISM ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАННЫМ СРЕДСТВОМ FILA W68.**

**МОЙКА ПОСЛЕ УКЛАДКИ** для мойки после укладки можно использовать нейтральное моющее средство FILA CLEANER PRO или, если того требует степень загрязнения, щелочное моющее средство FILA PS87 PRO. СРЕДСТВО: FILA CLEANER PRO РАЗВЕДЕНИЕ 1:20 В ВОДЕ ИЛИ FILA PS87 PRO РАЗВЕДЕНИЕ 1:10. ОТДАЧА: 3-5 л на 100 м<sup>2</sup>. ПРОЦЕДУРА: ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ ПОВЕРХНОСТИ, НАНЕСТИ МОЩНЫЙ РАСТВОР. ЗАТЕМ ПРОТЕРЕТЬ ПОВЕРХНОСТЬ ТРЯПКОЙ. СОБРАТЬ ОСТАТКИ АСПИРАТОРОМ для жидкости или тряпкой; в конце тщательно промыть поверхность водой, удалив остатки воды.

**СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА:** ЗАЩИТА ОТ ПЯТЕН: для защиты поверхностей от легкого загрязнения из-за дорожного движения и от пятен масляной и водной природы, рекомендуется нанесение средства от пятен, такого как FILA W68, с последующим нанесением защитного средства от грязи FILA STOP DIRT и отделочного воска FILA MATT. СРЕДСТВА: FILA W68, НАНОСИТСЯ БЕЗ РАЗВЕДЕНИЯ; FILA STOP DIRT; FILA MATT. ОТДАЧА: FILA W68: 5 л на 100 м<sup>2</sup>. FILA STOP DIRT . FILA MATT : 3-4 л на 100 м<sup>2</sup>, на слой. ПРОЦЕДУРА: на совершенно сухую поверхность нанести равномерным слоем кистью один слой средства FILA W68. подождать как минимум четыре часа и приступить к нанесению одного слоя FILA STOP DIRT. после высыхания (спустя два часа) нанести отделочный воск FILA MATT. ПРИМ.: РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДОБАВИТЬ СТАКАН ВОДЫ НА КАЖДЫЙ ЛИТР FILA MATT для разжижения воска.

**СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА BLAZE** ЗАЩИТА ОТ ПЯТЕН: для защиты поверхностей от пятен масляной и водной природы рекомендуется нанесение средства от пятен, такого как FILA FOB EXTREME, с последующим нанесением защитного средства от грязи FILA STOP DIRT и отделочного воска FILA MATT. СРЕДСТВА: FILA FOB EXTREME, НАНОСИТСЯ БЕЗ РАЗВЕДЕНИЯ; FILA STOP DIRT; FILA MATT . ОТДАЧА: FILA FOB EXTREME: 5 л на 100 м<sup>2</sup>. FILA STOP DIRT ; FILA MATT : 3-4 л на 100 м<sup>2</sup>, на слой. ПРОЦЕДУРА: на совершенно сухую поверхность нанести равномерным слоем кистью один слой средства FILA FOB EXTREME. подождать как минимум двадцать четыре часа и приступить к нанесению одного слоя FILA STOP DIRT. после высыхания (спустя два часа) нанести отделочный воск FILA MATT. ПРИМ.: РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДОБАВИТЬ СТАКАН ВОДЫ НА КАЖДЫЙ ЛИТР FILA MATT для разжижения воска.